



# ERBA ISOLANTI srl

Via Liguria n. 34/31 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
 telef. 02/5530.3089 - fax 02/5530.3127

DATA: 14 Ott. '02	<b>TRATTAMENTI AL PLASMA E HVOF</b> <b>NASTRI ADESIVI DI MASCHERATURA</b> <b>TIPI E APPLICAZIONI</b>	Codice NA
Pag: 1 / 1		Scheda tecnica 38 0
		Gruppo L 1

Applicazione				HVOF	PLASMA			Sabbatura		
Product No.	PPI 8415	PPI RD 692	PPI LM681	6025-18 Cu	6525-08/1 White Very light	6525-11 Light	6525-22	6025-10	6025-12 Blue Heavy	6015-08 Heavy
Supporting Base	Glass Fabric	Glass Fabric	3 x Glass Fabric	Glass fabric + copper	Glass Fabric	Glass Fabric	Glass Fabric Very Heavy	Glass Fabric	Glass Fabric	Glass Fabric
Adhesive	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Thickness Before Adhesive (µm)	125	125	420	415	185	220	470	290	390	180
Adhesive Thickness (µm) nominal	45	65	80	50	75	75	75	80	80	40
Elongation %	10	10		10	10	=	=	=	=	=
Adhesive Strength (N/cm)	4	4,5	4,5	2,4 (min.)	2,4 (min.)	2,4 (min.)	2,4 (min.)	2,4 (min.)	2,4 (min.)	2,4 (min.)
Operating Temperature (Deg. C)	- 73 + 230	- 73 + 230	- 72 + 230	- 73 + 260	- 73 + 230	- 73 + 230	- 73 + 230	- 73 + 230	- 73 + 230	- 73 + 260